


## Farben

### Rustik

Bitte beachten Sie, dass die Darstellung der Farben auf dem Monitor von den wirklichen Farben abweichen kann.



anthrazit



aubergine



basalt



brandy



dunkelmagenta




ecru



elefanto



elfenbein




enzian



espresso




feuerrot



fjord



geige



grünbeige



havanna




hellblau



himbeere



ingwer



jeans



kiesel



kirsche



kit



kiwi



koralle




lavendel



levander




lichtgrau



lila



mandarin



mandel



mangan




maron



melange



moos




natur



nougat



oxford



petrol



pfirsich



pflaume



rose



russischgrün



sattel



sand




schiefer




schlamm




schokolade




schwarzbraun



schwarz



tabak



titan




tobacco



türkis



vanille



weiss



zitrone

# RUSTIK

Kollektion **4**  
Semi

## Artikelinformation

Name : Rustik

Beschreibung : Hochwertiges Dickleder mit leichter Pigmentierung.

Vollnarbig und mit natürlichem Walknarben.

Hergestellt mit besten Farb- und Fettungsmitteln.

Das Leder lebt durch seine Natürlichkeit. Da es in der Oberfläche fast naturbelassen ist, besticht es durch den weichen und warmen Griff.

Sonderausrüstungen : RUSTIK erfüllt die Brandschutznorm IMO-Resolution MSC.307(88)

Einsatzzweck : Polster, Lederwaren

Farben : 56 Farben ab Lager

Stärke : 1,4/1,6 mm

Farbeinstellung nach Wunsch : ab 250 qm

Lieferung : ab Lager Bodenwerder

Mindestbestellmenge : 1/1 Haut

Fläche : ca. 5 qm in ganzen Häuten

Rohware : ausschließlich erstklassige Zentral Europäische

Rohware

Gerbung : Chromgerbung

Merkmal/Prüfmethode/Anforderung Sollwert Istwert

Reibechtheit Veslic

(Graumaßstab Stufe 1-5)

DIN EN ISO 1

500 Touren trocken > 4 5

80 Touren naß 3 - 4 4

50 Touren Schweiß pH 9 3 - 4 3 - 4

Lichtechtheit (WBS-Stufe) DIN EN ISO 1 > 4 > 4

Weiterreissfestigkeit (N/mm) DIN 53329 > 20 106

Vergilbung weiße Leder

(Stufe)

72 h bei 50°C Keine

Vergilbung

Brandtest nach EN 1021 1 - 2 i.O.

Datum: 15.10.2009

Prüfung nach Güterrichtlinie VDL 01/90

Wir weisen darauf hin, daß diese Prüfbescheinigung den Kunden nicht von seiner Verpflichtung zur Wareneingangskontrolle entbindet und keine Ansprüche Dritter begründet, an die sie weitergerichtet wird. Eine Eigenschaftszusicherung im rechtlichen

Sinn ist mit obiger Information nicht verbunden.